

**CUCHILLAS BANANERAS**  
**CARACTERISTICAS TECNICAS.-**

- Tipo de Acero: Inoxidable Martensítico AISI 420
- Tratamiento: Laminado en frío
- Dureza del Acero: entre 50° y 52° grados Rockwell-C
- Composición química (valores aproximados según coladas):
  - Fe.- 82'93 %
  - C.- 0'50 %
  - Si.- 1'00 %
  - Mn.- 1'00 %
  - P.- 0'04 %
  - S:- 0'03 %
  - Cr.- 14'5 %
- Mango: Maderas tropicales (bubinga, cotibé) ó plástico
- Remaches: Aluminio

**DIMENSIONES Y GROSORES**

TIPO	Selección	Desmane, Piñata	Desmane	Deshoje
Grueso hoja	1'00 mm.	2'00 mm.	1'5 mm.	2'00 mm.
Largo hoja sin puño	85 mm.	135 mm.	127 mm.	172 mm.
Largo hoja por la curva	125 mm.	170 mm.	155 mm.	210 mm.
Largo total con puño	195 mm.	250 mm.	235 mm.	290 mm.
Unidades por caja	24 Uds.	12 Uds.	12 Uds.	12 Uds.
Peso por caja	1'050 Kgs.	1'250 Kgs.	0'825 Kgs.	1'800 Kgs.
Medida caja	24x12x6 cm.	31x11x4 cm.	31x11x4 cm.	30x7x17 cm.

